

Načrtovana uporaba lesa – opis kakovosti
Vrsta lesa: smreka, bor, macesen
Kakovost: AB-US

Funkcija sort	Opis funkcije sort
Opis	Kakovost AB-US je mešana kakovost, sestavljena iz najmanj 70 % VEH AB in najv. 30 % B-Sort. Videz blaga ustreza AB VEH z določenimi deleži opisanih najvišjih dovoljenih lastnosti sort in rasti, ki so dovoljene za kakovost B-Sort. Načeloma je površina zaprta.
Grče	dovoljene: zdrave, skupaj zraščene grče, nekaj skupaj zraščeni grč Veje z lubjem, razraščene veje in neprerasle veje do 10 % širine deske + 50 mm Občasno izbite robne grče do 40 % dovoljene velikosti grče, če površinski sloj ni očitno poškodovan Načeloma zaprta površina
Zavrnjene točke	Dovoljene so raztrganine, katerih velikost ne presega 50 % površine grče, določene za veje.
Kompresijski les	dovoljen
Deformacije	Dovoljeni so zasuki in ukrivljenosti deske, če je zagotovljena pravilna namestitvev.
Žepki smole	Brez prevelikih prostorov s smolo in brez žepkov za smole
Razcepljene površine	dovoljene: •Prekinjene razpoke na vidni strani •Neprekinjene odprte razpoke (širine največ 1 mm) dolžine do 300 mm •Končne razpoke, ki niso daljše od dvakratne širine deske za del blaga •Zaprte razpoke (prelom) na delu blaga do najv. do 1/4 dolžine
Jedro	dovoljeno
Razbarvanje	dovoljeno: na hrbtni strani ni dovoljeno: močna razbarvanost na vidni strani Točkovne razlike v barvi se ne štejejo za razbarvanost
Rdečina/porjavelost	dovoljena: le občasno na do 25 % vidne površine, dovoljena porjavelost
Poškodbe zaradi žuželk	Dovoljeni so izolirani majhni kanalčki zaradi črvov na 10 % vidne površine, luknje, večje od 2 mm, pa niso dovoljene.
Ukrivljenost robov	dovoljena: Merjeno po diagonali do 1,5 cm na hrbtni strani na 3/4 dolžine